

Формат 297×210 мм (A4), 297×420 мм (A3);

Количество листов в пачке 500 ± 5

- допуск на отклонение размеров листа - ± 0,5 мм;

- допуски по косине листа бумаги - 0,5 мм;

Показатель	Ед. изм.	Стандарт	Сорт С		Сорт В	
Вес 1 м ²	g/m ²	ISO 536	80	± 3	80	± 3
Толщина	mm	ISO 534	106	± 4	106	± 3
Жесткость L&W MD	mN	ISO 2493	125	± 15	130	± 15
Жесткость L&W CD	mN	ISO 2493	55	± 10	60	± 10
Шероховатость поверхности по BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	230	± 70	220	± 50
Пористость по BENDTSEN	ml/min	ISO 8791	850	± 450	850	± 450
Впитываемость по Cobb (60)	mg	ISO 535	25	± 5	25	± 5
Прочность поверхности Денниссон, не менее		T-459	14		14	
CIE Белизна		ISO 11475:2004	146	± 3	161	± 3
Белизна (D65/10°)	%	ISO 2470-77	103,5	± 1,5	110	± 1,5
Белизна	%	ISO 2470	94	± 2	97	± 1
Непрозрачность	%	ISO 2471	91	± 2	93	± 2
Влажность	%	ISO 287	4,6	± 0,6	4,6	± 0,6

Бумага сертифицирована по ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения).

Отбеливание без использования элементарного хлора (ECF).

Процессы производства сертифицированы по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.