

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д.1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27-08/18.2
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 50%;

Рециклинг ПЭ 100 – 50%

Партия №: 771 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 27.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,5
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	13,3
4	Овальность, мм не более	11,1	3,1
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	390
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Закключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Общество с ограниченной ответственностью

«ПКФ «Трубополимер»

Юридический адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. 8 Марта, д.1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. Индустриальная, д.41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 28-08/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12.1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 50%;

Рециклинг ПЭ 100 – 50%

Партия №: 772 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 28.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,6
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	13,1
4	Овальность, мм не более	11,1	3,2
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	385
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. 8 Марта, д.1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. Индустриальная, д.41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19-08/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 50%;

Рециклинг ПЭ 100 – 50%

Партия №: 754 Длина отрезков, м: 13.0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 19.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,6
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,7
4	Овальность, мм не более	11,1	3,3
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	385
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. 8 Марта, д.1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул. Индустриальная, д.41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 30-08/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 50%;

Рециклинг ПЭ 100 – 50%

Партия №: 775 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 30.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,4
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,9
4	Овальность, мм не более	11,1	3,3
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	390
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17-09/18.3
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 791.2 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 663

Дата изготовления: 17.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	315,7
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,6
4	Овальность, мм не более	11,1	3,3
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	385
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17-09/18.2
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 791.1 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 676

Дата изготовления: 17.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	315,8
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,9
4	Овальность, мм не более	11,1	3,2
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	390
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства

ООО «ПКФ «Трубополимер»



Петруцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1
Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41
ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747
Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555
Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17-09/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

пол. 22.09.18

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 791 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 17.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	315,9
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,7
4	Овальность, мм не более	11,1	3,3
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	385
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16-09/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 х 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 789.1 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 16.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	315,9
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,7
4	Овальность, мм не более	11,1	3,2
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	385
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13-09/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 788 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 13.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,1
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,6
4	Овальность, мм не более	11,1	3,1
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	390
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 1

Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

ИНН 7720726254 КПП 503101001 ОГРН 1117746673747

Р/с 40702810300000021481 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555

Тел. (495) 743-45-49; e-mail: info@pnd-truby.ru; www.pnd-truby.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 06-09/18.1
на трубы напорные из полиэтилена для
технического назначения
ГОСТ 18599-2001

Условное обозначение: Труба ПЭ 100 SDR 26 – 315 x 12,1 техническая ГОСТ 18599-2001

Марка сырья: ПЭ 100 – 60%;

Рециклинг ПЭ 100 – 40%

Партия №: 779 Длина отрезков, м: 13,0 Количество, м: 650

Дата изготовления: 06.09.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует контрольному образцу
2	Наружный диаметр, мм	315,0 + 1,9	316,4
3	Толщина стенки, мм	12,1 + 1,4	12,7
4	Овальность, мм не более	11,1	3,1
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	395
6	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	2
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа, час не менее	100	Соответствует ГОСТ
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа, час не менее	165	Соответствует ГОСТ
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, час не менее	1000	Соответствует ГОСТ

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник производства
ООО «ПКФ «Трубополимер»



Потоцкий В.С.