

Кабель ВВГнг (А)-0,66

Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Кабели должны соответствовать требованиям **ГОСТ Р 53769-2010** и **ГОСТ Р 53315-2009**.

Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483-77.

Изоляция — из поливинилхлоридного пластика.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку.

Изоляция нулевых жил (N) должна быть выполнена синего цвета.

Изоляция жил заземления (PE) должна быть выполнена двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Оболочка — из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до 50°C.

Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°C.

Срок службы — 30 лет с даты изготовления кабелей.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Кабель ВВГнг (А) 1 кВ (номинальное переменное напряжение 1 кВ)

Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Кабели должны соответствовать требованиям **ГОСТ Р 53769-2010** и **ГОСТ Р 53315-2009**.

Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483-77.

Изоляция — из поливинилхлоридного пластика.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку.

Изоляция нулевых жил (N) должна быть выполнена синего цвета.

Изоляция жил заземления (PE) должна быть выполнена двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Оболочка — из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до 50°C.

Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°C.

Срок службы — 30 лет с даты изготовления кабелей.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.