

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Р-92977

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

2010

5.4 Листы должны поставляться с контролем ударной вязкости при комнатной температуре: $KCV \geq 59$ Дж/см².

5.5 Листы должны поставляться с контролем предела текучести при T=450°C: $\sigma_{0,2}^{450^\circ C} \geq 320$ МПа.

5.6 Листы должны подвергаться 100% ультразвуковому контролю согласно спецификации ASME SA-435/ASME SA-435M.

5.7 Листы должны подвергаться испытанию на изгиб в холодном состоянии на угол 180°.

6 Сертификация

Сертификация материала, включая отчеты об испытаниях, согласно EN 10204-3.2.

Издание ASME и дополнения должны быть указаны в сертификате.

Марки ASTM приемлемы, если в соответствии с ASME II (согласно заказу на покупку, указывающую год и дополнения), допускаются утвержденные издания ASTM.

Размеры и результаты испытаний должны быть записаны в единицах СИ. Единицы Си должны применяться для записей в соответствии со всеми требованиями настоящей спецификации.

7 Маркировка

Маркировка согласно ASME SA-387, ASME SA-20.

11 Разрешительные документы

Листы из стали марки ASME SA-387 Grade 91 CL2 должны иметь Разрешение Ростехнадзора на применение.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	P-92977	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		